



Техническое описание

Артикул 7378 - 7398

MultiSil

Силиконкаучуковый герметик (DIN 18545-Е).

Нейтральная полимеризация (алкоксильная система).

Класс строительных материалов В1, DIN 4102 часть 1


Классификация: ISO 11600-G-25 LM и
ISO 11600-F-25 LM




Для наружных и внутренних работ



Подходит для пищевых производств



Температура применения



Нанесение пистолетом для герметиков



Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте / защищать от влаги / плотно закрывать упаковку



Срок хранения



Сфера применения

Силиконовый герметик со слабовыраженным запахом, с активными консервационными свойствами. Устойчив к битумам. С универсальным спектром применения в остеклении и оконных производствах. Для запечатывающих покрытий с устойчивостью к истиранию, санитарной сфере, для деформационных швов в высотном строительстве и для стыковых швов, подверженных высоким нагрузкам.

Области применения подтверждены различными сертификатами и актами испытаний.

Remmers MultiSil обладает прекрасной адгезией и не требует применения адгезионных грунтовок.

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 1,0 г/мл
Время образования пленки (в нормальных климатических условиях)	ок.10 минут
Температура нанесения:	от +5 °C до +35 °C
Отверждение:	ок. 1,5 мм/ день

Технические параметры после полимеризации:

Напряжение при растяжении 100% (по DIN 52455-A1):	0,28 Н/мм ²
Напряжение при растяжении 25% (по DIN 52455-A1):	0,08 Н/мм ²
Прочность на разрыв (DIN 52455-1):	0,60 Н/мм ²
Удлинение до разрыва (по DIN 52455-A1):	ок. 210%
Возвратная деформация (DIN 52458-BR-1-100):	> 90 %
Объемная усадка (DIN 52451-A):	ок. -3 %

ны быть защищены до металлического блеска.

Удалить отслаивающиеся и недостаточно сцепленные с поверхностью покрытия. При применении в строительстве придерживаться размеров швов по DIN 18540. Слишком глубокие швы предварительно заполнить шнуром Remmers Rundschnüre. При применении в оконных производствах соблюдать предпи-

сания DIN 18545 и института IFT, г. Розенхайм. При применении на лазурях для защиты древесины, пластиках, а также на основаниях неизвестного происхождения рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение продукта. В качестве адгезионной грунтовки использовать продукт Remmers Silicon Primer P, соблюдать время высыхания адгезионной грунтовки.

Основание

Боковые поверхности швов должны обладать несущей способностью, быть сухими, чистыми и свободными от жиров, металлические поверхности долж-

Применение

Вскрыть картуш, наконечник срезать под углом в зависимости от ширины шва. Заполнить шов продуктом Remmers MultiSil. При этом наносить материал на боковые поверхности шва с достаточным давлением, затем загладить влажным шпателем.

Указания

Не применять на природном камне. Продукт не предназначен для заделки аквариумных швов и швов, находящихся под водой!

При применении на некоторых лаках и пластиках продукт может пожелтеть. Указанные временные значения времени образования пленки и полимеризации зависят от условий хранения и могут меняться в зависимости от длительности хранения продукта.

Скорость вулканизации 1-компонентных герметиков снижается с увеличением глубины применения. Руководствоваться данным указанием, особенно при работе со швами, размеры глубина которых отличаются от нормативных или при глубине шва >10 мм.

Рабочий инструмент, очистка

Ручной или пневматический пистолет для герметиков, шпатель, малярный скотч.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:

Картуш 310 мл,
Туба алюминиевая 400 мл и 600
мл согл. актуальному каталогу
продукции.

Расход:

100 мл/пог.м при поперечном
сечении шва 1 см².

Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте при температуре не выше +25°C (оптимально +15° +20°C). Срок хранения 9 месяцев. Учитывать дату производства (указано на упаковке). Срок хранения продукта, изготовленного по спецзаказу (нестандартный цвет и/ или консистенция) составляет 6 месяцев.

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

7378-7379 TM_04-13 EM-JDi-Ka

